

# ふるい分け試験

日付	令和3年 8月28日			産地	
ふるい分け方法	手動		砂利25mm	試験者	確認者
試験前質量(g)	4501	含水質量(g)			
試験後質量(g)	4501	含水比(%)			

ふるいの呼び寸法 (mm)	各ふるいの間にとどまる骨材の質量(g)	各ふるいにとどまる骨材の質量(g)	各ふるいの間にとどまる骨材の質量分率(%)	各ふるいにとどまる骨材の質量分率(%)	各ふるいを通過する骨材の質量分率(%)
25	0.0	0	0	0	100
20	895.0	895	20	20	80
10	2538.0	3433	56	76	24
5	1058.0	4491	24	100	0
2.5	5.0	4496	0	100	0
1.2	0.0	4496	0	100	0
0.6	0.0	4496	0	100	0
0.3	0.0	4496	0	100	0
0.15	0.0	4496	0	100	0
受け皿	5.0	4501	0	-	-
合計	4501	4501	100	696	
<b>(粗粒率)FM = 6.96</b>				検知管値	0
				<b>塩分濃度</b>	<b>0.000</b>

※1 細骨材の質量分率は、丸めを行うと100%にならないので、JIS A 1102 に従って調整している。

