

ふるい分け試験

日付	令和3年 8月28日	生産ヤード		産地	
ふるい分け方法	手動		砂利40mm	試験者	確認者
試験前質量(g)	9389	含水質量(g)			
試験後質量(g)	9389	含水比(%)			

ふるいの呼び寸法 (mm)	各ふるいの間にとどまる骨材の質量(g)	各ふるいにとどまる骨材の質量(g)	各ふるいの間にとどまる骨材の質量分率(%)	各ふるいにとどまる骨材の質量分率(%)	各ふるいを通過する骨材の質量分率(%)
50	0.0	0	0	0	100
40	403.0	403	4	4	96
30	0.0	403	0	4	96
25	4930.0	5333	53	57	43
20	3749.0	9082	40	97	3
10	216.0	9298	2	99	1
10未満	0.0	9298.0	0	99	1
受け皿	91.0	9389.0	1	-	-
合計	9389.0	9389	100	799	
				検知管値	0
				(粗粒率)FM = 7.99	塩分濃度 0.000

※1 細骨材の質量分率は、丸めを行うと100%にならないので、JIS A 1102 に従って調整している。

