

检测报告

客户名称	样品CPC2005					
产品名称	轻质材料			产品数量 /KG	5	
包装规格	1KG/塑封			检测日期	2025/8/2	
指标要求 (%)	20mm	15mm	10mm	5mm	底盘	体密 g/cm³
	100	95-100	40-65	0-15	/	0.7-0.8
实际抽样检验值						
筛号	20mm	15mm	10mm	5mm	底盘	体密 g/cm³
样品	0.00	4.55	33.48	56.00	5.97	0.81
通过率 (%)	100	95.45	61.97	5.97	/	


说明：（1）粒度检测用试验筛：

（2）粒度检测用振筛机：φ200型拍击式标准振筛机，振筛时间4分钟；

检验：

审核：

批准：



原料检测报告

样品名称	轻基料CPC2005	收样日期	2025.08.01		
客户信息	扫描件	试验条件	25℃		
委托单位	赵卫	样品描述	粉末		
检测项目	化学成分分析	样品数量	1 袋		
检测标准	GB/T4734-2022 等	报告日期	2025.08.02		
检测结果					
序号	成分名称	含量 (%)	序号	成分名称	含量 (%)
1	二氧化硅 SiO ₂	67.08	10	氧化锰 MnO	0.16
2	三氧化铝 Al ₂ O ₃	13.76	11	三氧化二铬 Cr ₂ O ₃	0.01
3	三氧化铁 Fe ₂ O ₃	6.32	12	氧化锌 ZnO	0.70
4	氧化钙 CaO	6.79	13	氧化铅 PbO	0.00
5	氧化镁 MgO	1.32	14	氧化锆 ZrO ₂ (Zr+Hf)	0.00
6	氧化钾 K ₂ O	2.09	15	氧化钡 BaO	0.03
7	氧化钠 Na ₂ O	0.66	16	氧化锶 SrO	0.02
8	二氧化钛 TiO ₂	0.79	17	烧失量 I.L	0.02
9	五氧化二磷 P ₂ O ₅	0.25	18	合计	100.00
</					