

# 粒 度 試 験 表



邦華INT'L TRADING株式会社

〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目11番25号  
TEL : 092-734-3538 FAX : 092-734-3589

2021年12月25日

提出先	スレンバ	化 学 成 分 %	SiO <sub>2</sub>	98.29
①品名	0.1-0.7mm		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.94
②品名	0.1-0.5mm		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.10
③品名			CaO	0.02
採取日			MgO	0.00
試験日			K <sub>2</sub> O	0.55
備考			Na <sub>2</sub> O	0.04

承認	作成

## 粒 度 分 布 %

メッシュ	PAN	270	200	150	100	70	50	36	26	18	14	10	8	6
目開m/m	0.020	0.053	0.074	0.105	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	0.85	1.18	1.7	2.38	3.36
①篩残%						0.80	8.90	38.10	47.20	4.80	0.20			
②篩残%				11.50	16.30	20.60	42.00	9.60						
③篩残%														

