

# 粒度試験表



邦華INT'L TRADING株式会社

〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目11番25号  
TEL : 092-734-3538 FAX : 092-734-3589

2021年12月25日

提出先	スレンバ
①品名	14-30mesh
②品名	
③品名	
採取日	
試験日	
備考	

化 学 成 分 %	SiO <sub>2</sub>	97.88
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.14
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.09
	CaO	0.00
	MgO	0.73
	K <sub>2</sub> O	0.73
	Na <sub>2</sub> O	0.05

承認	作成

## 粒度分布%

メッシュ	PAN	270	200	150	100	70	50	36	26	18	14	10	8	6
目開m/m	0.020	0.053	0.074	0.105	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	0.85	1.18	1.7	2.38	3.36
①篩残%						0.26	7.62	20.78	67.99	2.74	0.61			
②篩残%														
③篩残%														

