

粒 度 試 験 表



邦華INT'L TRADING株式会社

HOKA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.

〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目11番25号
TEL : 092-734-3538 FAX : 092-734-3589

2022年4月5日

提出先	セガリ
① 品名	原砂
② 品名	
③ 品名	
採取日	
試験日	
備考	

化 学 成 分 %	SiO ₂	99.56
	Al ₂ O ₃	0.28
	Fe ₂ O ₃	0.11
	CaO	
	MgO	
	K ₂ O	0.02
	Na ₂ O	0.00

承認	作成

粒 度 分 布 %

メッシュ	PAN	270	200	150	100	70	50	36	26	18	14	10	8	6
目開m/m	0.020	0.053	0.074	0.105	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	0.85	1.18	1.7	2.38	3.36
①篩残%						0.10	1.30	33.20	44.00	14.00	6.50	0.90		
②篩残%														
③篩残%														

